

# HOMEY 560

## SELLADOR ACRÍLICO

Sellador acrílico base agua de un componente para relleno de juntas



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HOMEY 560 SELLADOR ACRÍLICO es un sellador acrílico base agua de uso general para calafateo, relleno de huecos, sellado y acabados decorativos. Está diseñado para juntas de construcción de bajo movimiento y trabajos de acabado interior; ofrece buena adherencia a materiales de construcción comunes y puede pintarse después del curado.

### APLICACIONES

- Sellado de huecos y grietas alrededor de marcos de puertas y ventanas, marcos de madera, paneles de yeso, enlucidos y mampostería;
- Calafateo de juntas entre zócalos, molduras, baldosas, ladrillo y superficies de construcción adyacentes;
- Sellador interior para pintores, para acabados decorativos antes de aplicar sistemas de pintura base agua;
- Relleno y sellado de huecos en zonas protegidas donde se requieran una aplicación sencilla y limpieza con agua;
- Sellado de conductos y aplicaciones generales de construcción interior en juntas de bajo movimiento.

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fórmula acrílica base agua, de bajo olor y fácil manipulación;
- ✓ Flexibilidad permanente en juntas de bajo movimiento;
- ✓ Buena resistencia al moho y acabado blanco limpio;
- ✓ Buena adherencia a la mayoría de los sustratos de construcción comunes;
- ✓ Puede repintarse con pinturas base agua después del curado;
- ✓ El material fresco se limpia fácilmente con agua.

### PRESENTACIÓN

**Tamaño estándar:** Cartucho plástico de 500 g de peso bruto, 24 cartuchos/caja.  
Salchicha de 600 ml, 20 unidades/caja

**Tamaño especial:** Contáctenos para tamaños especiales.

### DATOS DE RENDIMIENTO

En estado de suministro, a 23°C y 50% de H.R.

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Densidad                          | 1.52 ± 0.03 g/cm <sup>3</sup> |
| Tiempo de formación de piel       | Aprox. 30 min                 |
| Tiempo de trabajo                 | Aprox. 20 min                 |
| Dureza Shore A                    | Aprox. 35                     |
| Elongación a la rotura            | Aprox. 300%                   |
| Resistencia al corte por tracción | 0.75 MPa                      |
| Temperatura de aplicación         | +10°C a +35°C                 |

Redactores de especificaciones: contacten con su distribuidor autorizado local o con nuestro Departamento de Servicio Técnico antes de redactar especificaciones para este producto. Estos valores no están destinados a la elaboración de especificaciones.

### INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura ambiente                 | +10°C a +35°C                   |
| Temperatura del sustrato             | +10°C a +35°C                   |
| Temperatura recomendada del producto | +15°C a +25°C                   |
| Requisitos del sustrato              | Limpio, seco, firme y sin polvo |
| Limpieza del sellador fresco         | Agua o paño húmedo              |

### COLOR



Color estándar: blanco. Contáctenos para colores especiales.

**HOMEY 560 SELLADOR ACRÍLICO** **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Las superficies deben estar limpias, secas, firmes y libres de grasa, polvo, agua, partículas sueltas, sellador antiguo y otros contaminantes. Retire la pintura o el revestimiento mal adheridos. Para obtener mejores resultados, pruebe la adherencia en sustratos desconocidos antes de aplicar.

 **MODO DE EMPLEO**

- Corte el sello del cartucho y enrosque la boquilla;
- Corte la boquilla en un ángulo de 45° al ancho de junta requerido;
- Aplique el sellador de forma continua en la junta y asegure el contacto completo con ambos lados;
- Alise la superficie mientras esté fresca para obtener un acabado uniforme;
- Retire la cinta de enmascarar antes de que se forme la piel. Limpie el sellador fresco con agua.

 **ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL**

12 meses en su envase original sin abrir, almacenado entre +5°C y +25°C, en un lugar fresco, sombreado y bien ventilado. Mantener siempre el envase con la válvula orientada hacia arriba.

 **BASE DE LOS DATOS DEL PRODUCTO**

Todos los datos técnicos se basan en ensayos de laboratorio. Los valores reales medidos pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control, las condiciones de aplicación, los sustratos y el entorno de curado.

 **LIMITACIONES**

- No aplicar en exteriores si se prevé lluvia o temperaturas bajo cero en las 24 horas siguientes;
- No apto para juntas de expansión, juntas de pisos, juntas arquitectónicas con movimiento ni juntas sometidas a abrasión intensa;
- No apto para aplicaciones bajo el agua, inmersión permanente, acuarios ni piscinas;
- No usar en espejos ni metales sensibles a la corrosión;
- No recomendado para PE, PP, PTFE/teflón, sustratos bituminosos, caucho o EPDM;
- No almacenar a 0°C o menos.

 **ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD**

- Usar en áreas bien ventiladas y evitar el contacto prolongado con la piel;
- Usar ropa protectora, guantes y protección ocular adecuados;
- Mantener fuera del alcance de los niños;
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua y solicitar atención médica;
- Leer la FDS y la etiqueta del producto antes de usarlo.

 **PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN**

La información se facilita de buena fe con base en los conocimientos y la experiencia actuales de HOMEY. Dado que las condiciones de aplicación y los sustratos están fuera de nuestro control, el usuario debe comprobar la idoneidad del producto antes de usarlo.